

ALUMATE catalog Information

用途区分と適正表示

タイル及び天然石の特性や表面仕上げの状態により、使用可能な場所には制限があります。用途区分を想定し、材質・性能及び機能面からみて推奨する製品(商品)に下記マークを表示しています。用途区分マークがない場所への使用は一度ご相談ください。



屋内壁

ビル・住宅等の屋内壁部。
高さが比較的低い壁面での使用に適します。
キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、天井部分を含めない使用高さが3m未満の壁面に適しています。



屋内床
(土足歩行)

ビル・住宅等の屋内床部。
土足歩行する床部での使用に適します。
主に室内店舗床・ビルのホール等、土足で歩くところで雨水などの水濡れがない屋内床部での使用に適します。



居室床

住宅等の屋内床部。
スリッパや靴下での歩行する床部での使用に適します。
主にリビングやキッチン等、スリッパや靴下で歩くところで、浴室のような水濡れがない屋内床部での使用に適します。



浴室壁

住宅等の浴室壁部。
高さが比較的低い壁面での使用に適します。
天井部は別途ご相談ください。



浴室床

住宅等の浴室床部での使用に適します。
大浴場やプールサイド等の公共的な水濡れする床部は、別途ご相談ください。



屋外壁

ビル・住宅等の野外壁部での使用に適します。
高層階や上げ裏部高層階への施工は、別途ご相談ください。



屋外床

ビル・住宅等の屋外床部。土足で歩行し、水濡れもしくは雨水等が持ち込まれる床部での使用に適します。
ビルのエントランス・ロビー・住宅の玄関等の室外床部での使用に適します。公園の歩道・公共エクステリア、スロープ部位は、別途ご相談ください。



床暖房

床暖房仕上げに適します。
詳細は、床暖房の種類を確認の上ご相談ください。



耐凍害

耐凍害性適正マーク
耐凍害性機能を有し、寒冷地でも使用できます。

生産区分と表示

各製品の生産区分を下記のように表示しています。

注文生産品

ご注文をいただいてから生産する商品です。納期は商品により異なりますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。

受注加工品

役物やシート張りなど、ご注文をいただいてから加工する商品です。納期は商品により異なりますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。

※上記以外の標準生産品も状況により欠品する場合があります。在庫状況は常に変動しますので、納期等は事前にご確認ください。

カタログのご利用に際しての注意事項

カタログ商品のご利用・注文に関して

◎表示価格は材料のみの価格です。加工費・施工費・消費税・運賃等は含まれておりません。

◎ご注文はケース単位にてお願いいたします。端数での出荷が生じる場合は、梱包手数料が必要となる商品があります。

◎カタログ掲載の仕様や価格は2023年6月現在のものとなります。商品によって予告なく変更や廃番等生じることがあります。

◎カタログ掲載写真は印刷物のため、現物と色合いが異なることがあります。

◎ご注文に際しては、本カタログの注意事項および商品特性をご理解の上、ご了承いただいたものとさせていただきます。

各注意事項及び分類ごとの注意事項を事前に確認の上、使用箇所に適した商品を選定ください。

商品のご注文に関して

◎商品のお届けは軒先渡しとなります。また、大判商品等の場合は大型トラックやリフトなど別途手配が必要となる場合があります。いずれの場合も荷受けの方が必要となりますのでご準備ください。

◎当カタログの商品は面状や形状の違いにより、様々な種類がございます。ご注文時の間違いを防止するため、「品番」及び「サイズ」を明示してのご依頼にご協力ください。

◎追加注文が発生した場合は、ご注文の際に「〇月〇日の追加分」と追加の旨をご連絡ください。

タイルのご利用に際しての注意事項

タイルの品質・特性について

◎タイルは焼き物であるため、原料や焼成窯、製造時期やロットの影響で色幅・色むら・寸法差があります。

◎同じ色、製造ロットでのタイルでも施工後に見る角度や光の加減により、光沢感が異なったり色味や濃淡が違って見える場合があります。

◎製造時期やロットが同じでない可能性があるため、サンプルと実際の施工で使用するタイルの色味や寸法が異なることがあります。

◎標準寸法につきましては、日本国内生産品等のJIS規格に準じて生産された商品の標準寸法は製作寸法と同一です。寸法の許容差は製作寸法±各規格値(㎜)となります。ヨーロッパで生産される商品はISO規格に準じて生産されるため、標準寸法は理論上の寸法となります。立体形状やハンドメイド商品は、同一生産ロット内であっても寸法に大きなバラつきがあります。

◎2015年11月17日に日本建築学会から「床性能評価指針」が発表され、生活空間におけるすべり性能値(すべり抵抗値)が公開されております。当社カタログでは水濡れが想定される浴室床と屋外床での使用可否について、以下の基準を元に適正度を表示しております。

	浴室床	屋外床
使用可	C,S,R-B値 1.0以上	C,S,R-B値 0.47以上、1.05未満
要注意	C,S,R-B値 0.7以上、1.0未満	C,S,R-B値 0.40以上、0.47未満
使用不可	C,S,R-B値 0.7未満	C,S,R-B値 0.40未満、非防滑性タイル

※条件により床でご使用の場合、滑る可能性があります。特に水濡れにはご注意ください。
※特定の使用条件やスロープでの使用の際は最寄りの営業所にご相談ください。

タイルの施工について

◎施軸表記のタイルはタイル表面と側面部、内部の色が異なります。納まりにご注意ください。

◎剥離等の原因となりますので、適正な目地幅を取ったうえで目地詰めを行ってください。また目地のふき取りも十分に行ってください。

◎淡色系商品には濃系目地(濃灰・黒)の使用を避けてください。タイル表面に濃色目地特有のカーボン粒子が残ります。

◎タイルは中央が膨らんでおり、床で使用する場合、ずらし幅により段差が生じます。また、壁部で使用する場合も光の加減で段差が陰影として現れることがあります。

◎目地の隙間からコバ面の色が見える場合があります。タイル表面とコバ面の色が異なる場合、目立つことがあります。

◎商品によってタイルに緩衝材が付着しているものがあります。タイル表面に緩衝材の痕が残る場合がありますので、施工時には完全に除去したうえでご使用ください。

タイルのメンテナンスについて

◎タイルのメンテナンスは水拭きまたは中性洗剤をご利用ください。酸性やアルカリ性洗剤、研磨剤等を使うとタイル表面に傷が入ったり変色したりする可能性があります。

◎ワックスを使用した場合、タイル表面が曇ったり汚れが付きやすくなる可能性があります。

ガラス製品のご利用に際しての注意事項

ガラスの品質・特性について

◎ガラスはロットごとに色や形状が大きく変わる特性があります。サンプルと実際使用する商品では色味や寸法が異なる可能性がありますのでご注意ください。

◎ガラスは角欠けや表面にしわ、くぼみなどがあるシリーズがあります。目地詰めすると強調されますが不良品ではありません。また、ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凸凹とした意匠となります。

◎ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。また接着剤や目地の色を反映してガラスの色味が変わって見えますので、接着剤や目地材の色の選定にはご注意ください。

ガラスの施工について

◎なるべくカットが入らないように割付してください。ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になり大変危険ですので見切り材等で覆うようにしてください。

石材のご利用に際しての注意事項

石材の品質・特性について

◎天然石は色合いやサイズに自然な幅があり、採掘場所や採掘時期により色や寸法が大きく異なります。また同じロットの中でも色や寸法差が大きく変化する石種がありますので予めご了承ください。

◎天然石はカタログ掲載写真の色や形状と大きく異なることがあります。

◎天然石は吸水性があります。吸水すると変色したり形状が変化したりすることがあります。また、サビやコケなどが発生することがあります。

◎天然石は経年により色や形状が変化する素材です。壁部使用の場合、石種によって石材表面が薄く剥がれ落ちることがありますので、周囲床面に置くものにご注意ください。

石材の施工について

◎施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから貼り出してください。施工後のクレームはお受けできませんので予めご了承ください。

◎切り石のため、表示寸法・厚みと実物に誤差があります。施工面の不陸を防止するため、貼りしろは十分に確保してください。

◎施工時のモルタルや接着剤等の吸い上げによるシミや白華現象、ご使用時のシミの付着には十分ご注意ください。シミ等の付着防止のために保護剤のご使用をお勧めします。

◎石種により石表面に石粉や薄い剥がれが付着していることがあります。施工前に接着面の石粉や剥がれを落としてから施工してください。

◎欠けや割れの原因となりますので、適切な目地幅を確保してください。